CuSn7Zn4Pb7 EN 1982 CC493K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
81,0	-	5,00	6,0	2							
Max											
85,0	2,0	8,00	8,0								

5

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico
HB
A %
R kgf/mm²
Rr (0.2) kg/mm²
kg/dm²
min.

min.

min.

min.

70
12
26
12
8,8

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.