There are no translations available.

CuSn11Pb2 EN 1982 CC482K - CuSn12Pb DIN 1705 - NFA53-707 CuSn12

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

Cu	Ni	Pb	Sn	Zn	P	Al	Fe	Mn	Sb	S	Si
Min.											
83,5	-		0,70		10,5						-

Max				
87,0	2,0	2,50	12,5	2

Durezza

Allungam.

Rottura

Snervamento

Peso

a trazione

Permanente

specifico

HB

A %

R kgf/mm²

Rr (0.2) kg/mm²

kg/dm²

min.

min.

min.

min.

90

5

28

15

8,7

N.B. valori minimi

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.