

There are no translations available.

LEGHE DI BRONZO

Qui di seguito sono elencate alcune delle leghe di normale produzione. A lato le corrispondenze internazionali.

E' possibile anche la realizzazione di leghe di bronzo diverse da quelle indicate in tabella. Vi invitiamo a rivolgerVi all'ufficio commerciale indicando il tipo di lega da Voi richiesta e le quantità.

Cliccare sulla sigla per visualizzare la pagina con la scheda delle proprietà meccaniche della relativa lega.

Lega	UNI	EN 1982	DIN	ASTM	SAE	BS	AFNOR
Italia	EU	GER	USA				

[CuSn12](#)

7013/72-2^

CC483K

G-SnBz12

-

DIN 1705

U-E 12P

[CuSn11Pb2](#)

-

CC482K

CuSn12Pb

-

DIN 1705

CuSn12

[CuSn12Ni2](#)

-

CC484K

CuSn12Ni

-

DIN 1705

[CuSn10](#)

7013/72-1^

CC480K

G-SnBz10

-

DIN 1705

U-E 10P

CuSn5Zn5Pb5	7013/72-8^	CC491K	G-RG5	B 145 4A
-----------------------------	------------	--------	-------	----------

DIN1705	CuPb5Sn5Zn5			
CuSn7Zn4Pb7	7013/72-7^	CC493K	G-RG7	B 144 3E

DIN1705	CuSn7Pb6Zn4			
CuSn10Pb10	7013/72-3^	CC495K	G-SnPbBz10	B 144 3A

DIN 1716	CuPb10Sn10			
CuSn7Pb15	7013/72-4^	CC496K	G-SnPbBz15	B 144 3D-

DIN 1716	U-Pb 15 E8				
CuAl11Fe4Ni4	5275	CC333G	CuAl10Fe5Ni5	B 148 9D-955	701 C

DIN 1714	UA 10 N				
CuAl11Fe4	5274	CC331G	FeAlBzF50	B 148 9C-954	

DIN 1714					
CuAl9Fe	5273	CC330G	CuAl9Fe3	B 148 9A-952	

DIN 1714	UA 9 N Fe
----------	-----------

N.B. I dati presenti in tabella sono indicativi in quanto non esiste una
precisa equivalenza tra le norme.

