

CuSn12Ni2 EN 1982 CC484K

Qui di seguito riportiamo la composizione chimica e le principali proprietà meccaniche della lega.

CuNiPbSnZnPSAlFeMnSbSSi

Min.												
84,5			1,5				-				11,0	

Max												
87,5			2,5				0,30				13,0	

Durezza	Allungam.	Rottura a tr	Snervamento	Peso Specifico
HB	A %	R kgf/mm²	Rr (0.2) kg/mm²	
min.	min.	min.	min.	
95	10	30	180	

Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale

